

Текстурная краска Korista U-3

Атмосферостойкая



H₂O



внутренние
и наружные
работы



- образует водостойкое покрытие
- скрывает мелкие нервноности поверхности
- обладает хорошей атмосферостойкостью
- укрывает в 1 слой

Назначение

Краска текстурная водно-дисперсионная матовая предназначена для декоративной отделки минеральных поверхностей (бетонные основы, кирпич, штукатурки цементные, ранее окрашенные водно-дисперсионными красками) с различными эффектами («Шуба», «Короед»). А также для отделочных работ внутри помещений, в том числе в помещениях с повышенной влажностью.

Подготовка поверхности

Поверхность очистить от грязи и пыли, удалить не прочно держащиеся старые покрытия. При необходимости поверхность промыть раствором моющего средства, а затем чистой водой. В случае поражения поверхности грибом или плесенью, провести ее обработку антисептическим составом Масгосепт. Дефекты поверхности зашпаклевать. Для получения более долговечного покрытия поверхность необходимо загрунтовать грунт-пропитками TURY.

Применение

Перед нанесением краску тщательно перемешать по всему объему тарного места до получения однородной массы. Рекомендуется не делать перерывов при окраске сплошной поверхности в местах перехлестов работать методом «мокрым по мокрому». Рекомендуемое количество слоев: 1.

Меры предосторожности

Нетоксична. Пожаровзрывобезопасна. Не смешивать с другими красками и растворителями. Возможны индивидуальные аллергические реакции на компоненты. Все работы проводить в проветриваемом помещении, с использованием индивидуальных средств защиты (перчатки, респираторы).

Технические характеристики

Основа	Стирол-акриловая дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Шпатель, кельма, текстурный валик, зубчатый шпатель
Расход на один слой (зависит от толщины наносимого слоя)	1.0 – 2.5 кг/м ²
Внешний вид покрытия	Матовое Фактура: шуба, короед
Цвет	Допускается колеровка
Время высыхания до ст. 3 (при t 20±2)°C	3–4 часа (при толщине слоя более 1мм время высыхания увеличивается)
Плотность	1.76–1.78 кг/л
Сухой остаток	78%
Срок и условия хранения в не вскрытой таре производителя	12 месяцев при t от +5°С до +30°С
Фасовка	8 / 16 кг

Сертификаты: свидетельство о гос.регистрации, класс пожарной безопасности класс КМ1.
ТУ 2316-005-48941829-2007 с изм. 1,2,3