

Состав деревозащитный Alkid–Dekor D–9

Тонирующий декоративный антисептик



уайт–спирит



наружные и
внутренние
работы



- сохраняет и подчеркивает естественную структуру древесины
- защищает от биологического заражения
- содержит УФ–фильтр, микронизированный воск и pellava olju
- образует деревозащитный полупрозрачный полуглянцевый слой

Назначение

Состав антисептический «Макросепт» Alkid–Dekor D–9 на основе алкидно–уретанового лака и микронизированного воска предназначен для долговременной защиты и тонирования пиленых, строганных, бревенчатых поверхностей (за исключением полов), а также поверхностей из фанеры, ДСП, блок–хауса, клееного и пиленного бруса. Благодаря содержанию PELLAVA OLYJY – R, состав глубоко проникает в древесину, обеспечивая качественную защиту. Покрытие защищает древесину от атмосферных осадков, жуков–древоточцев, плесневых, деревокрашивающих и дереворазрушающих грибов, водорослей, надолго сохраняет цвет обработанной поверхности. При соблюдении технологии окрашивания, срок службы антисептического состава не менее 9–12 лет. Для сохранения декоративных свойств, через 9–12 лет финишный слой необходимо обновить. Рекомендуется применять в системе с пропиткой Colmatage nature (на основе PELLAVA OLYJY R) и Alkid–Dekor грунт G–9.

Подготовка поверхности

Поверхность дерева зашкурить и обеспылить. Не наносить на влажную поверхность!

Применение

Перед применением состав тщательно перемешать по всему объему тарного места. Состав наносить в 2–3 слоя, особенно тщательно обрабатывать торцы, до требуемой насыщенности цвета по направлению волокон древесины непрерывно по всей длине бревна или нескольких досок, во избежание образования видимых стыков. При температуре воздуха не ниже +5°C, относительная влажность воздуха не выше 85%. Межслойная сушка не менее 6 часов, время высыхания может изменяться в зависимости от температуры и влажности воздуха. Полное высыхание не более– 12 часов. Рекомендации для распыления: давление 5–6 атм; угол распыления – 20°, 30°, 40°, сопло 1,0–3,0 мм.

Технические характеристики

Основа	Алкидно–уретановый лак
Разбавитель	Уайт–спирит
Рабочие инструменты	Кисть, валик, краскопульт
Расход на один слой (зависит от вида древесины)	60–100 г/м ²
Внешний вид покрытия	п/гляцевая
Цвет	бесцветный, белый, сосна, калужница, груша, дуб, орех, темный орех, палисандр.
Время высыхания до ст. 3 (при t 20±2)°C	6–12 часов
Вязкость, по вискозиметру ВЗ–246 с диам.сопла 4мм, не менее	20 секунд
Плотность	0,85–0,9 кг/л
Условная светостойкость, час	не менее 48 часов
Срок и условия хранения в не вскрытой таре производителя	24 месяца при t от +5°C
Фасовка	9л

Меры предосторожности

Работы производить с использованием индивидуальных средств защиты (респираторы, перчатки), в хорошо проветриваемом помещении. Возможны индивидуальные аллергические реакции. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании состава на кожу промыть ее теплой водой с мылом.