

Краска SW-10 Bitrilen Silver Cluster

Bitrilen – инновационный продукт с наночастицами кластерного серебра и природными минералами

- образует активное защитно-декоративное покрытие
- на окрашенной поверхности не размножаются бактерии, вирусы, грибки и плесень в течение не менее 5 лет
- идеально подходит для мест массового посещения людей
- имеет благоприятный для глаз оттенок благодаря технологии WHITE BALANCE



с частицами кластерного серебра



H₂O



пожарная безопасность



внутренние и наружные работы

Технические характеристики

| | |
|--|--|
| Основа | Сополимерная дисперсия |
| Разбавитель | Вода |
| Рабочие инструменты | Кисть, валик, краскопульт |
| Расход на один слой (зависит от впитывающей способности и фактурности поверхности) | 80–130 г/м ² |
| Внешний вид покрытия | Шелковистое полуматовое |
| Цвет | Белая (база А) |
| Время высыхания до ст.3 (при t 20±2)°C | 1 час |
| Время до нанесения следующего слоя (при t 20±2)°C | 2 часа |
| Стойкость к мокрому истиранию | 1 класс по ISO 11998, EN13300 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию воды (при t 20±2)°C | не менее 48 часов |
| Сухой остаток | 54–58% |
| Плотность | 1,2–1,35 кг/см ³ в зависимости от цвета |
| Срок и условия хранения в невскрытой таре производителя | 36 месяцев при t от +5°C до +30°C |
| Фасовка | 2,7л / 4,8л / 9л / 13л |

Назначение

Акрилатная биоцидная водно-дисперсионная краска применяется для окраски новых и ранее окрашенных поверхностей стен и потолков в помещениях с высокими требованиями по стойкости к мытью, износу и гигиеничности поверхностей: по стеклообоям, обоям под окраску, кирпичным, бетонным, оштукатуренным, деревянным, ДВП, МДФ, загрунтованным металлическим и другим поверхностям (кроме полов). Рекомендована для использования в коридорах и палатах больниц, поликлиниках и других ЛПУ, детских дошкольных и школьных учреждениях, ресторанах и пищеблоках, в местах большого скопления людей (метрополитен, вокзал), помещениях предприятий пищевой (например, молокозаводы) и сельскохозяйственной промышленности (фермы, зерно- и овощехранилища), а также в жилых помещениях.

Подготовка поверхности

Поверхность очистить от пыли, следов масла и жира, меловой или известковой побелки, удалить непрочно держасьщиеся старые покрытия, дефекты поверхности выровнять шпательными составами для получения более долговечного и высококачественного покрытия, снижения расхода краски прогрунтовать поверхность водно-дисперсионными грунтовками TURY: F-1, F-5, F-7.

Применение

Тщательно перемешать по всему объему тарного места при необходимости разбавить водой, не более 5%. Наносят при температуре основания и окружающего воздуха не ниже +5°C и относительной влажности не выше 80%. Рекомендуемое количество слоев: 1–2. Применение моющих средств и сильной очистки возможно после достижения поверхности своей окончательной твердости после четырех недель окраски.

Меры предосторожности

Нетоксична. Пожаровзрывобезопасна. Не смешивать с другими красками и растворителями. Возможны индивидуальные аллергические реакции на компоненты. При проведении работ использовать индивидуальные средства защиты (перчатки, респираторы).