

H₂Oпожарная
безопасностьдля
пола

Краска SW-10 по бетонным полам

- универсальная эластичная краска по бетонным, деревянным поверхностям, линолеуму, асбоцементным основаниям
- образует износостойкое водоотталкивающее покрытие, стойкое к деформациям.
- отличная адгезия к старым покрытиям
- подходит для ремонтной окраски

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена для декоративно-защитной окраски новых и ранее окрашенных бетонных, деревянных полов и лестниц в жилых, производственных и складских помещениях, подвергающихся умеренной эксплуатационной нагрузке, а также для окраски линолеума, асбоцементных оснований, стен и потолков в помещениях, других поверхностей. Образует износостойкое, водоотталкивающее покрытие стойкое к деформациям.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Новые бетонные полы очистить от пыли и загрязнений, выдержать не менее 4 недель перед окрашиванием, влажность поверхности должна быть не более 4%. Устранить дефекты поверхности (трещины, выбоины), загрунтовать праймером F-1.

Новые деревянные полы очистить от грязи, пыли, жировых загрязнений, влажность поверхности должна быть не более 18%, загрунтовать грунтом для деревянных поверхностей PN-5.

Ранее окрашенные поверхности тщательно вымыть, высушить, удалить механически отслаивающуюся краску, поверхность обеспылить. Нанести грунт на водной основе.

НАНЕСЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИ РАБОТЕ

Краску тщательно перемешать. Наносить в 2-3 слоя при температуре воздуха и окрашиваемой поверхности не ниже +5 °С, и относительной влажности не выше 80%. Время высыхания до нанесения следующего слоя при t +20±2°С -1 час, при понижении температуры время сушки увеличивается.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность готова к эксплуатации через сутки (пешеходное движение), оптимальные прочностные характеристики покрытия достигаются через 14 дней. В течение этого времени не рекомендуется подвергать поверхность механическим воздействиям, загрязнения очищать смоченной в нейтральном моющем растворе (рН 6-8) тканью.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5 °С. После использования тару плотно закрыть и удалить на бытовую свалку.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Нетоксична, пожаровзрывобезопасна. Не смешивать с другими красками и растворителями. Возможны индивидуальные аллергические реакции на компоненты. При проведении работ использовать индивидуальные средства защиты (перчатки, респираторы, очки). При попадании в глаза и на кожу смыть водой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Основа	Смесь акриловых дисперсий
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, коротковорсный валик
Расход на один слой	120-180 г/м ²
Цвет	серый (RAL7040), возможна колеровка под заказ
Внешний вид покрытия	полуматовое
Время высыхания до нанесения следующего слоя при t +20±2°С	1 час
Вязкость по Брукфельду (шп.№5, скорость 20)	9000-11000
Плотность в зависимости от цвета	1,1-1,22 кг/л
Массовая доля нелетучих веществ, %	47-49
Стойкость к мокрому истиранию по ISO 11998, EN 13330	1 класс
Рекомендуемое количество слоев	2-3
Срок и условия хранения в не вскрытой таре производителя	18 месяцев при t от +5 °С до +30 °С вдали от нагревательных и осветительных приборов
Фасовка	11 кг / 20 кг