

Состав деревозащитный Alkid–Dekor D–7

Тонирующий декоративный антисептик



уайт–спирит



наружные и внутренние работы



- идеальное средство для защиты древесины
- имеет тонирующий эффект
- широкая цветовая гамма
- подчеркивает структуру дерева
- содержит УФ–фильтр
- срок службы покрытия не менее 3–4 лет

Назначение

Состав антисептический «МАКРОСЕПТ» на основе алкидно–го лака предназначен для долговременной защиты древесины от атмосферных осадков, жуков–древоточцев, плесневых, деревоокрашивающих и дерево разрушающих грибов, водорослей, а также декоративной отделки. Покрытие активно отталкивает воду, надолго сохраняет цвет обработанной поверхности. Применяется для обработки пиленых, строганных, бревенчатых поверхностей, (за исключением полов), а также поверхностей из фанеры, ДСП, блок–хауса, клееного и пиленного бруса. Для сохранения декоративных свойств, через 3 – 4 года финишный слой необходимо обновить. Рекомендуется применять в системе с грунтовкой Alkid–Dekor Грунт G–7.

Подготовка поверхности

Поверхность дерева зашкурить и обеспылить. Не наносить на влажную поверхность!

Применение

Антисептик тщательно перемешать по всему объему тарного места, в течении окрашивания периодически перемешивать. Антисептик наносят в 2–3 слоя, особенно тщательно обрабатывают торцы, до требуемой насыщенности цвета по направлению волокон древесины непрерывно по всей длине бревна или нескольких досок, во избежание образования видных стыков. Межслойная сушка – не менее 12–16 часов, время высыхания может изменяться в зависимости от температуры и влажности воздуха. Полное высыхание не более 24 часов. Рекомендации для распыления: давление 5–6 атм; угол распыления – 20°, 30°, 40°, сопло 1,0–3,0 мм.

Меры предосторожности

Работы производить в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты (перчатки, респираторы). Возможны индивидуальные аллергические реакции. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом.

Технические характеристики

Основа	Алкидный лак
Разбавитель	Уайт–спирит
Рабочие инструменты	Кисть, валик, краскопульт
Расход на один слой (зависит от впитывающей способности древесины)	60–100 г/м ²
Внешний вид покрытия	Матовое
Цвет	Цветовая палитра: бесцветный, рябина, орех, сосна, дуб, лиственница, слива, калужница, папоротник, палисандр
Время высыхания до ст. 3 (при t 20±2)°C	18–20 часов
Плотность	0,74–0,8 кг/л
Условная светостойкость, час	не менее 24 часов
Условная вязкость, по вискозиметру ВЗ–246 с диаметром сопла 4 мм	12–15 сек
Срок и условия хранения в не вскрытой таре производителя	36 месяцев при t не ниже +5°C
Фасовка	9л

Сертификаты: экспертное заключение.
ТУ 2499–002–48941829–2005